

Biora 7

Vopsea mată pentru interior

Vopsea de dispersie acrilică pe bază de apă, destinată utilizării pe pereții interiori. Este ușor de aplicat și rezultă un strat mat și uniform. BIORA 7 poate fi aplicată pe suprafețe de beton, tencuială, chit, cărămidă și placă de construcție

DATE TEHNICE

Certificate, aprobări și clasificare	Etichetă de alergii, clasificare M1, Nordic Ecolabel, Finish Key Flag (produs fabricat în Finlanda).
Domenii de aplicare	Tavane, pereți interiori.
Substrat recomandat	Plăci grinduite, beton, placă de construcție, chit, placă de gips, vopsea acrilică.
Solide	Aproximativ 38% din volum.
Compuși organici volatili (COV)	Limitele COV în UE (kat A/a): 30 g/l. COV ai produsului: maxim 30g/l.
Puterea de acoperire	Suprafețe vopsite anterior: 10-12 m ² /l. Chit și placă din fibră de lemn: 7-10 m ² /l. Suprafață de beton și tencuială: 4-8 m ² /l
Culori	Vopselele de bază 1 (albă) și 3 pot fi pigmentate pentru a obține nuanțe din catalogul de Culori pentru interior.
Sistemul de nuanțare	Teknomix.
Luciu (60°)	Mat.
Diluant	Apă.
Densitate	Aproximativ 1,3 g/ml.
Condiții de păstrare	A se feri de îngheț.
Pachete	Vopselele de bază 1 și 3: 0,9 L; 2,7 L; 9 L.

MOD DE UTILIZARE

Pregătirea suprafeței	Curățați suprafețele noi de praf și murdărie. Spălați suprafețele anterior vopsite cu RENZA SUPER, un agent de curățare pentru vopsea. Matificați suprafețele dure sau lucioase prin șlefuire, apoi îndepărtați praful rezultat. Îndepărtați reziduurile de pe suprafețele care au fost vopsite anterior cu vopsea pe bază de lipici sau var lavabil. Pentru netezirea suprafețelor neuniforme, alegeți un chit potrivit din seria SILORA. Chitul uscat este șlefuit și praful este îndepărtat.
Grunduirea	Vopsiți direct suprafețele de beton, tencuială, chit, cărămidă, pal, placă de gips și placă din fibră cu vopseaua de interior BIORA 7 sau grunduiți cu BIORA PRIMER – grund și vopsea de tavan. Pentru tavanele cu chit pulverizat, care nu sunt rezistente la apă, se recomandă aplicarea unui grund pe bază de solvent, de exemplu, grundul de aderență FUTURA 3. Suprafețele de oțel sunt grinduite cu vopseaua anticorozivă FERREX AQUA.
Metoda de aplicare	Pensulă, rolă, spray. Duza recomandată pentru spray-ul cu aer comprimat este de 0,043 – 0,053 cm.
Aplicare	Amestecați bine înainte de utilizare. Aplicați unul sau două straturi.
Condiții de aplicare	Suprafața care urmează să fie tratată trebuie să fie uscată. Pe durata aplicării și perioadei de uscare, temperatura aerului ambiental, a suprafeței și a produsului trebuie să fie mai mare de +5°C, iar umiditatea relativă a aerului să fie sub 80%. O bună ventilație a spațiului pe durata aplicării și perioadei de uscare scurtează timpul de uscare.
Diluant	Produsul se va dilua cu apă la nevoie.

Timpul de uscare, +23°C / 50% RH

**- fără praf.
- reacoperire.**

după jumătate de oră.
după 1 oră.
Procesul de uscare va fi încetinit în condiții de frig și/sau umezeală.

Lavabilitate și rezistență la uzură

Rezistența la uzură a suprafeței vopsite este moderată.
Rezistența la periaj umed, clasa 1 conform EN 13300 (ISO 11998).
Rezistă la peste 5000 de periaje, SFS 3755.

Curățare

Apă caldă și RENSA BRUSH – soluție de curățat pensulele. Curățați echipamentul imediat după utilizare.

SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ

Siguranță și măsuri de precauție

Vezi fișa de măsuri de siguranță.
PROPRIETĂȚI CHIMICE ȘI SIGURANȚĂ
Produsul nu este clasificat drept periculos conform Regulamentului (CE) 1272/2008.
Precauții de siguranță recomandate la utilizarea produsului:
Evitați contactul inutil cu pielea. Utilizați haine de lucru pentru a vă proteja împotriva stropilor de vopsea.
Utilizați protecție pentru ochi pentru a vă proteja împotriva stropilor de vopsea.
În timpul aplicării prin pulverizare, evitați inhalarea ceții de pulverizare. Utilizați un aparat respirator, filtru de tip A P.
Mai multe informații și fișa de date de siguranță se pot găsi la pagina produsului de pe site-ul www.teknos.com.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Instrucțiuni de întreținere

Formarea finală a peliculei durează aproximativ 4 săptămâni în condiții normale, după care se atinge durabilitatea și duritatea maximă. Înainte de aceasta, suprafața trebuie tratată cu grijă.
Suprafața poate fi curățată prin ștergere ușoară. Utilizați o lavetă de curățat umedă, un burete moale sau un material similar pentru curățare. Evitați periajul grosier sau abraziunea puternică.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finlanda Tel. +358 9 506 091

Informațiile de mai sus sunt normative și se bazează pe teste de laborator și experiențe practice. Informațiile nu reprezintă un angajament, iar noi nu ne putem asuma responsabilitatea pentru rezultatele obținute în condiții de lucru dincolo de controlul nostru. În consecință, cumpărătorul sau utilizatorul nu este exonerat de obligația de a testa produsele noastre pentru scopuri și metode de aplicare specifice în condițiile reale de aplicare. Răspunderea noastră acoperă doar daunele cauzate direct de defectele produselor furnizate de Teknos. Acest lucru implică faptul că utilizatorul posedă suficiente cunoștințe pentru a utiliza produsul corect din punct de vedere tehnic și în ceea ce privește aspectele de siguranță la locul de muncă. Ultimele versiuni ale fișelor tehnice și ale fișelor de date de siguranță ale Teknos sunt disponibile pe pagina noastră de internet www.teknos.com. Toate mărcile comerciale afișate în acest document sunt proprietatea exclusivă a Grupului Teknos sau a companiilor afiliate.