

HELO 15

lac mat special

TIPUL DE LAC

HELO 15 este un lac pe bază de uretan/alchid cu uscare rapidă și bune proprietăți de rezistență. Lacul este potrivit pentru finisarea tuturor suprafețelor și obiectelor solicitate atât în interior, cât și în exterior. Finisaj: mat.

PROPRIETĂȚI SPECIALE

HELO 15 produce un strat de lac care este dur și în același timp elastic, rezistând astfel la abraziune și impact. Detergenții, grăsimile sau uleiurile nu-l deteriorează. Exemple de utilizări includ podele din scândură și parchet, mobilier, iahturi și alte suprafețe din lemn ori de câte ori se dorește un strat de lac durabil.

DATE TEHNICE

Solide

Aproximativ 41% din volum.

Compuși organici volatili (COV)

Limitele COV în UE (kat A/i): 500 g/l. COV ai produsului: maxim 500g/l.

Puterea de acoperire

10 – 14 m²/l.

Densitate

Aproximativ 0,9 g/ml.

Timpul de uscare, +23°C / 50% umiditate relativă

- fără praf.

după o oră.

- uscat la atingere

după șase ore.

- reacoperire.

după 16 ore.

Procesul de uscare va fi încetinit în condiții de frig și/sau umezeală.

Diluant, curățare

TEKNOSOLV 1621 (solvent naptha).

Finalizare

Mat.

Culori

Transparent. Lacul este inclus în sistemul de pigmentare Teknomix (culori transparente).

Pachete (disponibilitatea variază în funcție de țară)

Transparent: 0,45 L; 0,9 L; 2,7 L; 9 L.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Vezi fișa de măsuri de siguranță.

NOTĂ! Din cauza pericolului de autoaprindere, orice deșeu rezultat în urma utilizării produsului, ceața de pulverizare și cârpele murdare etc., trebuie păstrate într-un loc rezistent la foc, în containere etanșe. Se recomandă și imersia în apă.

MOD DE UTILIZARE

Pregătirea suprafeței

Curățați suprafețele de grăsime și murdărie. Spălați suprafețele lăcuite cu RENSA SUPER – soluție de curățat vopsele. Mătuiți vechile straturi de lac intacte. Dacă vechiul strat de lac este casant sau se cojește, îndepărtați-l cu ajutorul unei raclete și a unui îndepărtător de vopsea. În acest sens, se poate folosi și metoda cu arsură controlată. După aceea, suprafața se șlefuieste și se îndepărtează cu grijă praful rezultat în urma șlefuirii.

Obiectele destinate utilizării în aer liber sunt pregătite pentru lăcuire prin aplicarea unui strat de grund protector pentru lemn din seria WOODDEX. Șlefuiți din nou suprafața înainte de aplicarea lacului și îndepărtați praful rezultat în urma șlefuirii.

Aplicare

Înainte de utilizare, amestecați bine lacul – până la baza cutiei. Pentru stratul de grund, folosiți întotdeauna HELO 90 (complet lucios). Diluați lacul prin adăugarea a aproximativ 20% TEKNOSOLV 1621. Șlefuiți ușor și îndepărtați praful înainte de aplicarea stratului superior.

Aplicați stratul superior cu HELO 15 nediluat. Aplicați unul până la trei straturi. Șlefuiți ușor și îndepărtați praful între toate aplicările straturilor de lac.

Aplicați lacul cu o pensulă de lac lată.

Este necesară o bună ventilație pe perioada aplicării și uscării lacului. Notă! Pentru utilizarea în aer liber, recomandăm utilizarea lacului colorat.

Condiții de aplicare

Suprafața ce urmează a fi vopsită trebuie să fie uscată. În timpul aplicării și perioadei de uscare, temperatura aerului ambiental, a suprafeței și a lacului trebuie să fie de peste +10°C, iar umiditatea relativă a aerului să fie sub 80%.

Instrucțiuni de întreținere

Suprafața lăcuită își atinge duritatea finală și posibilitatea de spălare în decurs de 3 - 4 săptămâni. În această perioadă, se evită manevrele brutale și spălarea agresivă. Suprafețele murdare pot fi curățate cu o lavetă umedă sau cu o mătură. Utilizați un detergent neutru. Suprafețele foarte murdare pot fi curățate ulterior cu un detergent universal ușor alcalin.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

A se depozita închis etanș într-un loc răcoros.

S

Informațiile conținute în acest document sunt normative și se bazează pe teste de laborator și experiență practică. Cifrele sunt doar orientative și depind, de exemplu, de culoare și luciu. Deoarece nu avem control asupra utilizării și condițiilor de aplicare, suntem responsabili doar pentru calitatea produsului și garantăm că acesta respectă controlul nostru de calitate. Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru orice pierdere sau daune rezultate din aplicarea produsului în mod contrar instrucțiunilor sau utilizării prevăzute. Ultimele versiuni ale fișelor noastre de date, ale fișelor de siguranță a materialelor și ale fișelor de sistem se găsesc pe pagina noastră de internet www.teknos.com.