

NORDICA MATT

Vopsea complet mată pentru exterior

NORDICA MATT este o vopsea pe bază de apă, acrilată, cu finisaj mat complet, destinată suprafețelor exterioare de lemn. Are o suprafață mată și dură, care respinge murdăria și își menține aspectul și culoarea pentru o perioadă foarte îndelungată.

Utilizare: Pentru suprafețe de lemn noi și vopsite anterior cu vopsea acrilată, precum și pentru suprafețe de lemn pregătite cu grund și/sau strat de protecție industrial, de exemplu, pereți exteriori, plăci fascia și plăci pentru condiții meteorologice. Poate fi, de asemenea, utilizată pentru vopsirea de întreținere a celor mai multe vopsele vechi pe bază de ulei și alchidă, în cazul în care suprafețele sunt în stare bună.

DATE TEHNICE

Certificate, aprobări și clasificare	Finish Key Flag (produs fabricat în Finlanda).
Domenii de aplicare	Pereți exteriori.
Substrat recomandat	Lemn neted, lemn cu tăiere fină, vopsea pe bază de ulei, vopsea acrilată, plăci pre-amprentate.
Solide	Aproximativ 35% din volum.
Compuși organici volatili (COV)	Limitele COV în UE (kat A/i): 130 g/l. COV ai produsului: maxim 130g/l.
Puterea de acoperire	5-8 m ² /l.
Culori	Bazele vopselelor 1 (albă) și 3 pot fi pigmentate pentru a obține nuanțe din catalogul de Culori pentru exterior. Nuanțe disponibile: negru.
Sistemul de nuanțare	Teknomix.
Luciu (60°)	Complet mat.
Diluant	Apă.
Densitate	Aproximativ 1,2 g/ml.
Condiții de păstrare	A se feri de îngheț.
Pachete	Baza vopselelor 1 și 3: 0,45 L; 0,9 L; 2,7 L; 9 L; 18 L. Negru: 0,9 L; 2,7 L; 9 L. Disponibilitatea variază în funcție de țară.

MOD DE UTILIZARE

Pregătirea suprafeței

SUPRAFEȚE NOI DIN LEMN:

Tratați suprafața cât mai curând posibil. Cel puțin impregnarea și grundul ar fi cel mai bine să fie făcute în vara construcției.

Îndepărtați de pe suprafață toate resturile, murdăria, praful și mușgaiul. Dacă este necesar, utilizați soluția pentru fațade RENZA FACADE.

SUPRAFEȚE DIN LEMN VOPSITE ANTERIOR SAU VECHI:

Înlocuiți bucățile de lemn deteriorate cu altele noi. Îndepărtați resturile, murdăria și praful. Îndepărtați complet straturile deteriorate de vopsea. Rețineți că aderența unei vopsele vechi în strat gros poate fi slăbită, de aceea vopseaua ar trebui îndepărtată chiar dacă filmul de vopsea pare intact. Stratul vechi de vopsea se îndepărtează în primul rând prin răzuire sau periere cu sârmă și eventual prin încălzirea suprafeței cu un încălzitor cu infraroșu conceput în acest scop. În al doilea rând, se poate folosi soluție de îndepărtare a vopselei sau sablare. Suprafața straturilor vechi de vopsea pe bază de ulei poate fi într-o stare proastă: intens albicioasă, prafoasă și fragilă. Aceste tipuri de suprafețe trebuie curățate cu atenție pentru a permite noii vopsele să adere corespunzător la substrat. Unele tipuri tradiționale de vopsele, precum vopseaua cu roșu ocru și vopseaua cu ulei de parafină, produc o suprafață atât de fragilă și prafoasă, încât nu pot fi renovate cu acest produs. Dacă există îndoieli cu privire la aderență, aceasta trebuie asigurată prin testarea vopsirii. Spălați suprafețele cu produsul pentru fațade RENZA FACADE și clătiți bine.

Grunduirea	Acoperiți suprafața netratată din lemn cu un conservant pentru lemn transparent din seria WOODEX. Lăsați să se usuce timp de o zi. Grunduiți suprafețele din lemn cu NORDICA PRIMER. Lăsați să se usuce timp de 1 - 3 zile în funcție de vreme. De asemenea, capetele lemnurilor grunduite industrial și/sau acoperite trebuie tratate cu ulei de grund sau grunduite înainte de aplicarea stratului final.
Metoda de aplicare	Pensulă, spray cu aer comprimat.
Aplicare	Păstrați o cantitate suficientă de vopsea în același recipient pentru fiecare suprafață uniformă. Astfel, se evită diferențele de culoare. Amestecați bine înainte de utilizare. Aplicați unul sau două straturi. Dacă produsul este aplicat cu ajutorul unui pulverizator cu aer comprimat, suprafața trebuie finisată cu o pensulă pentru a asigura aderența. Duza recomandată pentru pulverizatorul cu aer comprimat este de 0,038 – 0,053 cm.
Condiții de aplicare	Suprafața care urmează să fie tratată trebuie să fie uscată. Conținutul de apă al lemnului ar trebui să fie sub 20%. Pe durata aplicării și perioadei de uscare, temperatura aerului ambiental, a suprafeței și a produsului trebuie să fie mai mare de +5°C, iar umiditatea relativă a aerului să fie sub 80%. Evitați aplicarea în razele directe ale soarelui.
Timpul de uscare, +23°C / 50% RH	
- uscat la atingere. - reacoperire	după 1 oră după 4 ore Procesul de uscare va fi încetinit în condiții de frig și/sau umezeală.
Rezistență	Rezistența la intemperii: foarte bună.
Curățare	Apă caldă și RENSA BRUSH soluție de curățat pensulele. Curățați echipamentul imediat după utilizare.
SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ	
Siguranță și măsuri de Precauție	Vezi fișa de măsuri de siguranță.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finlanda Tel. +358 9 506 091

Informațiile de mai sus sunt normative și se bazează pe teste de laborator și experiențe practice. Informațiile nu reprezintă un angajament, iar noi nu ne putem asuma responsabilitatea pentru rezultatele obținute în condiții de lucru dincolo de controlul nostru, iar în consecință, cumpărătorul sau utilizatorul nu este exonerat de obligația de a testa produsele noastre pentru scopuri și metode de aplicare specifice în condițiile reale de aplicare. Răspunderea noastră acoperă doar daunele cauzate direct de defectele produselor furnizate de Teknos. Acest lucru implică faptul că utilizatorul posedă suficiente cunoștințe pentru a utiliza produsul corect din punct de vedere tehnic și în ceea ce privește aspectele de siguranță la locul de muncă. Ultimele versiuni ale Fișelor tehnice și Fișelor de date de siguranță ale Teknos sunt disponibile pe pagina noastră de internet www.teknos.com. Toate mărcile comerciale afișate în acest document sunt proprietatea exclusivă a Grupului Teknos sau a companiilor afiliate.