

TEKNOFLOOR

Vopsea pentru podea

Vopsea alchidică pe bază de uretan pentru podele interioare. Vopseaua produce o suprafață lucioasă ușor de menținut curată. Produsul este potrivit pentru podele noi și anterior vopsite cu vopsele alchidice din beton și lemn, când suprafețele sunt afectate de solicitări normale ale gospodăriei. TEKNOFLOOR 2K Concrete Paint este recomandată pentru utilizarea la vopsirea podelelor care vor fi supuse acțiunii puternice a apei, a substanțelor chimice sau abraziunii intense.

DATE TEHNICE

Certificate, aprobări și clasificare	Marcaj CE, Finish Key Flag (produs fabricat în Finlanda).
Domenii de aplicare	Podele, scări.
Substrat recomandat	Beton, lemn.
Solide	Aproximativ 50% din volum.
Compuși organici volatili (COV)	Limitele COV în UE (kat A/i): 500 g/l. COV al produsului: maxim 500g/l.
Puterea de acoperire=	7-9 m ² /l, depinzând de absorbanta substratului.
Culori	Vopselele de bază 1 (albă) și 3 pot fi pigmentate pentru a obține nuanțe din catalogul de Culori pentru interior. Nuanțe prefabricate disponibile: TM-114
Sistemul de nuanțare	Teknomix.
Luciu (60°)	Lucios.
Diluant	TEKNOSOLV 1621 (solvent naptha).
Densitate	Aproximativ 1,2 g/ml.
Pachete	Vopselele de bază 1 și 3 și nuanța prefabricată: 0,9 L; 2,7 L; 9 L.

MOD DE UTILIZARE

Pregătirea suprafeței	PODELELE DIN BETON CARE NU AU MAI FOST VOPSITE ANTERIOR trebuie să aibă cel puțin o lună de la turnare. Curățați suprafețele de stratul superior fragil prin gravare cu soluție de gravare RENSA ETCHING și lăsați suprafețele să se usuce. Suprafețele fragile și pudrate trebuie întotdeauna curățate prin rectificare. Îndepărtați uleiul și grăsimea cu solvent TEKNOSOLV 1621. Periați podeaua sau curățați-o cu aspiratorul pentru a îndepărta praful. Pregătiți suprafața cu vopsea diluată cu 20% cu TEKNOSOLV 1621 și finisați cu un strat de vopsea nediluată. PODELELE DE LEMN NEVOPSITE: Curățați podelele de grăsime, murdărie și praf. Umpleți gropile și fisurile cu SILORA A Carpentry Filler. Pregătiți vopseaua diluată 10% cu TEKNOSOLV 1621 și finisați cu un strat de vopsea nediluată. PODELELE VOPSITE ÎN PREALABIL: Răzuiți sau șlefuiți toată vopseaua slab aderentă. Neteziți straturile vechi de vopsea prin șlefuire. Curățați suprafețele de grăsime, murdărie și praf. Grunduiți golurile cu vopsea diluată și finisați cu un strat complet de vopsea nediluată.
Metoda de aplicare	Pensulă, rolă, spray. Duza recomandată pentru spray-ul cu aer comprimat este de 0,033 – 0,043 cm.
Aplicare	Amestecați bine înainte de utilizare.
Condiții de aplicare	Suprafața care urmează să fie tratată trebuie să fie uscată. Pe durata aplicării și perioadei de uscare, temperatura aerului ambiental, a suprafeței și a produsului trebuie să fie mai mare de +10°C, iar umiditatea relativă a aerului să fie sub 80%.

Timpul de uscare, +23°C / 50% RH

- fără praf.
- potrivit traficului ușor.
- reacoperire.

după o oră.
după 10 ore.
în următoarea zi.
Procesul de uscare va fi încetinit în condiții de frig și/sau umezeală.

Curățare

TEKNOSOLV 1621 (solvent naptha).

SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ

**Siguranță și măsuri de
Precauție**

Vezi fișa de măsuri de siguranță.
NOTĂ! Din cauza pericolului de autoaprindere, orice deșeuri rezultate din produs, ceață de pulverizare și cârpe murdare etc. trebuie păstrate într-un loc rezistent la foc în containere etanșe. În plus, se recomandă imersarea în apă.

INFORMAȚII SUPPLEMENTARE

Instrucțiuni de întreținere

Suprafața vopsită își atinge duritatea și rezistența la spălare finală în 3 - 4 săptămâni. În această perioadă, se recomandă evitarea manevrării aspre și spălarea suprafeței. Suprafețele murdare pot fi curățate cu o cârpă sau mop umed. Utilizați un detergent neutru. Suprafețele foarte murdare pot fi curățate ulterior cu un detergent universal ușor alcalin.

	
0809	
Teknos Oy Takkatie 3, P.O. Box 107 FI-00371 Helsinki, Finlanda 13 Declarația de performanță nr. 0021	
0809-CPR-1063 EN 1504-2:2004 Produse de protecție a suprafețelor – acoperire Rezistență fizică (5,1)	
Rezistența la abraziune	Condiție: Pierdere în greutate să fie mai mică de 3000 mg
Absorbția capilară și permeabilitatea apei	Condiție: $w < 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0.5}$
Rezistența la impact	Clasa I: $> 4 \text{ Nm}$
Rezistența la adeziune cu testul pull-off	Condiție: Sistem rigid fără schimb: $\geq 2,0 (1,5) \text{ N/mm}^2$
Substanțe periculoase	Vezi fișa de măsuri de siguranță

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finlanda Tel. +358 9 506 091

Informațiile de mai sus sunt normative și se bazează pe teste de laborator și experiențe practice. Informațiile nu reprezintă un angajament, iar noi nu ne putem asuma responsabilitatea pentru rezultatele obținute în condiții de lucru dincolo de controlul nostru. În consecință, cumpărătorul sau utilizatorul nu este exonerat de obligația de a testa produsele noastre pentru scopuri și metode de aplicare specifice în condițiile reale de aplicare.

Răspunderea noastră acoperă doar daunele cauzate direct de defectele produselor furnizate de Teknos. Acest lucru implică faptul că utilizatorul posedă suficiente cunoștințe pentru a utiliza produsul corect din punct de vedere tehnic și în ceea ce privește aspectele de siguranță la locul de muncă. Ultimele versiuni ale fișelor tehnice și fișelor de date de siguranță ale Teknos sunt disponibile pe pagina noastră de internet www.teknos.com. Toate mărcile comerciale afișate în acest document sunt proprietatea exclusivă a Grupului Teknos sau a companiilor afiliate.