

WOODEX WOOD OIL

TIPUL DE PRODUS

Ulei pentru lemn pe bază de solvent destinat utilizării în exterior.

UTILIZARE

Ulei natural destinat utilizării în aer liber pentru protecția pardoselilor teraselor și mobilierului de grădină din lemn. Alte suprafețe potrivite sunt gardurile, spalierele, ușile și scările. Potrivit pentru lemnul tratat termic, lemnul tratat prin presare și pentru speciile de lemn exotice. Se aplică cu pensula, buretele sau prin imersare pe suprafața de lemn curată și uscată. Protejează suprafețele din lemn de umiditate, murdărie și, când este colorat, de radiația UV a soarelui. Reduce crăparea suprafeței din lemn. Pentru cea mai bună durabilitate, tratamentul cu WOODEX WOOD OIL se reînnoiește anual. Nu este potrivit pentru sere, patiserii și adăposturi pentru animale.

DATE TEHNICE

Solide

Aproximativ 30% din volum.

Compuși organici volatili (COV)

Produsul nu este inclus în directiva UE privind compușii organici volatili.

Puterea de acoperire

Lemn tăiat la dimensiuni: 5-8 m²/l.
Lemn applatizat și grinzi: 8-10 m²/l.

Densitate

Aproximativ 0,85 g/ml.

Timpul de uscare, +23°C / 50% RH -uscat la atingere -uscat

după 8 ore.
după 16 ore.
Procesul de uscare va fi încetinit în condiții de frig și/sau umezeală.

Diluant, curățare

A se utiliza fără o diluare în prealabil. Echipamentul trebuie curățat imediat după utilizare cu TEKNOSOLV 1621 (solvent naptha).

Finalizare

Produsul se absoarbe în lemn și de obicei nu formează un strat vizibil.

Culori

Transparent, maro, gri și culori translucide.

Rezistența la intemperii

Pentru suprafețe constant expuse uzurii se recomandă efectuarea unui nou tratament în fiecare an.

Pachete (disponibilitatea variază în funcție de țară)

Maro: 0,9 L; 2,7 L; 9 L.
Gri: 0,9 L; 2,7 L; 9 L.
Incolor: 0,9 L; 2,7 L; 9 L.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Vezi fișa de măsuri de siguranță.
NOTĂ! Din cauza pericolului de autoaprindere, orice deșeu rezultat în urma utilizării produsului, ceața de pulverizare și cârpele murdare etc., trebuie păstrate într-un loc rezistent la foc, în containere etanșe. Se recomandă și imersia în apă.

MOD DE UTILIZARE

Pregătirea suprafețe

Curățați suprafața care urmează să fie tratată. Utilizați produsul de curățare pentru podele RENZA TERRACE pe suprafețele care trebuie tratate, în caz de necesitate. Clătiți suprafețele temeinic cu apă și lăsați-le să se usuce. Îndepărtați de pe suprafață toate materialele vechi desprinse și slab aderente, precum și stratul superficial de lemn. Vă recomandăm să grundiți lemnul netratat cu produsul de conservare a lemnului din seria WOODEX. Îndepărtați straturile vechi de vopsea sau lac înainte de tratament.

Aplicare

Înainte de utilizare, amestecați produsul bine până la partea de jos a cutiei.
Produsul trebuie amestecat frecvent și în mod riguros până la partea de jos a cutiei și în timpul aplicării. Se aplică pe suprafață de 1 - 2 ori cu pensula, buretele sau prin imersare. În funcție de calitatea lemnului, tratamentul se reînnoiește. Orice exces de ulei se șterge.

Condiții de aplicare

Suprafața care urmează să fie tratată trebuie să fie uscată și curată.

Umiditatea lemnului trebuie să fie sub 20% din greutatea uscată a lemnului.

Pe durata aplicării și uscării, temperatura aerului, a suprafeței și a stratului de grund trebuie să fie mai mare de +5°C, iar umiditatea relativă a aerului să fie sub 80%.

Evitați aplicarea în razele directe ale soarelui.

Informațiile conținute în acest document sunt normative și se bazează pe teste de laborator și experiență practică. Cifrele sunt doar orientative și depind, de exemplu, de culoare și luciu. Deoarece nu avem control asupra utilizării și condițiilor de aplicare, suntem responsabili doar pentru calitatea produsului și garantăm că acesta respectă controlul nostru de calitate. Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru orice pierdere sau daune rezultate din aplicarea produsului în mod contrar instrucțiunilor sau utilizării prevăzute. Ultimele versiuni ale fișelor noastre de date, ale fișelor de siguranță a materialelor și ale fișelor de sistem se găsesc pe pagina noastră de internet www.teknos.com.